SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - Coderingskaart

0805412

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805412

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingskaart, Vel, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: Coderingsstift, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 120, hoogte tekstveld: 3,8 mm, breedte tekstveld: 5,08 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0805412
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2113
Productcode	BG2113
GTIN	4017918129170
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,91 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,734 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmencodering
Rastermaat	5,08 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	120
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Aantal coderingsstroken	12
Identificatietechnologie	handmatig

Afmetingen

Breedte	50,00 mm
Hoogte	3,80 mm
diepte	0,07 mm
Rastermaat	5,08 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	5,08 mm
Hoogte tekstveld	3,8 mm

Materiaal

Sterkte folie	53 µm
Sterkte kleefstof	20 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)

resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan

Montage

montagetechniek	plakken

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl