# EMT (40X17)R - Insteekschild

0817293

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0817293

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekschild, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 16 ... 35 mm, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 2300, hoogte tekstveld: 17 mm, breedte tekstveld: 40 mm

## Uw voordelen

- Kunststof kabelmarkers voor KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) en KMK UV (40x17)
- Dankzij de speciale vorm passen de EMT (40x17)R insteekschilden optimaal in de schildjeshouders KMK ...(40x17)
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen
- Markeringsplaatje voor klemmenstrook-schildjeshouders UBE/D

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0817293 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BG2211 |
| Productcode | BG2311 |
| GTIN | 4046356124188 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 527,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 500,42 g |
| Douanetariefnummer | 39202021 |
| Land van herkomst | DE |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| | |
|---|---|
| Producttype | Apparatencoderingen |

codering

| | |
|---|---|
| Aantal afzonderlijke schildjes | 2300 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 2 |
| Identificatietechnologie | Thermisch |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte | 40,00 mm |
| Hoogte | 17,00 mm |
| diepte | 0,18 mm |

Tekstveld

| | |
|---|---|
| Breedte tekstveld | 40 mm |
| Hoogte tekstveld | 17 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Sterkte folie | 125 µm |
| Kleur | wit (RAL 9010) |
| materiaal | polyester |
| materiaal basiselement | polyester |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |

### Kabel/leiding

| | |
|---|---|
| kabelbuitendiameter | 16 mm ... 35 mm |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

| | |
|---|---|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | < -40 °C ... 150 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

| | |
|---|---|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

| | |
|---|---|
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |

Plakband test

| | |
|---|---|
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |

UV-bestendigheid

| | |
|---|---|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |

temperatuurbestendigheid

| | |
|---|---|
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test doorstaan |

wisbestendigheid van de opschriften

| | |
|---|---|
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3] | Test doorstaan |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5] | Test doorstaan |

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

| | |
|---|---|
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan |
| Zeewater (350 g/l)<br>[CAS No. - ] | Test doorstaan |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5] | Test doorstaan |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6] | Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

| | |
|---|---|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |

zoutneveltest

| | |
|---|---|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |

## Normen en bepalingen

| | |
|---|---|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Montage

| | |
|---|---|
| montagetechniek | inleggen |

## Classificaties

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl